

DEKPRIMER

DEK

ASFALTOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR – PENETRACE

POPIS VÝROBKU

DEPRIMER je rychleschnoucí za studena zpracovatelná asfaltová emulze.

ZPŮSOB POUŽITÍ

DEKPRIMER je vhodný jako podkladní nátěr pod natavitelné i samolepicí asfaltové pásy. Lze ji využít také pod asfaltové nátěry na vodní bázi např. gumoasfalt. DEKPRIMER je určen pro nanášení na beton, omítku, keramické tvarovky, dřevo, OSB desky, plech a další kovové podklady.

APLIKACE**Příprava podkladu**

Podklad určený k nanesení nátěru DEKPRIMER musí splňovat požadavky pro řádné navaření nebo nalepení asfaltových pásů. Musí být čistý, soudržný a bez ostrých výstupků. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. Zdivo je nutno povrchově upravit omítkou, cementovým lepidlem, nebo stěrkou. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření souvislé vrstvy DEKPRIMER (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše).

Zpracování

Zpracovává se za suchého počasí, při teplotě 5 °C až 35 °C. Teplota podkladu min. 5 °C. Před nanášením nátěru je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Nátěr se aplikuje na připravený podklad pomocí vhodného nářadí. Nátěr lze v případě potřeby nanášet i ve více vrstvách, vždy na zaschlou předešlou vrstvu. V případě velmi savých podkladů doporučujeme nanášet nátěr ve dvou vrstvách, nátěr pro první vrstvu lze ředit vodou až v poměru 1:1.

Upozornění: Nanesenou hmotu chraňte před intenzivním vysoušením, mrazem, mlhou a srážkami. Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Neslouží jako antikorozi ochrana.

Příprava podkladu

Na větší plochy jsou vhodné kartáče a pěnové válečky. Pro menší plochy a detaily je vhodné použít štětec. Použité nářadí a plastické obaly lze vyčistit vodou, pokud má DEKPRIMER ještě pastovitou konzistenci. Zaschlé zbytky DEKPRIMER je možno odstranit např. technickým benzinem.

BALENÍ

Plastové nádoby. Hmotnost nátěru 10 a 22 kg.

SPOTŘEBA

Cca 0,2–0,3 kg/m² podle typu podkladu.

PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálních neotevřených obalech ve svislé poloze, abyste předešli úniku. Skladujte na suchém místě chráněném před působením povětrnostních vlivů, při teplotách od 5 °C do 35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Uchovávejte odděleně od silných kyselin, silných zásad a oxidačních činidel. Datum spotřeby, viz obal.

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Zabraňte kontaktu s očima, kůží a sliznicemi. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci nebo při pracovních

přestávkách si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Manipulujte tak, aby nedošlo

Distributor: Stavebniny DEK a.s., Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice 108 00, Česká republika

VÝROBCE / DISTRIBUTOR

Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika

TABULKA 1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Pozn.
Sušina	%	> 50	
Aplikační teplota	°C	5 – 35	
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,5	Beton, dřevo, plech
		≥ 0,3	Asfaltové pásy